

	广西金桂浆纸业有限公司 GUANGXI JINGUI PULP&PAPER CO.,LTD.		文件编号 Document number	JG-28200-PSP-005
	密级	二级	生效日期 3.0版 Effective date	2022-01-10 Jan. 10, 2022
	授权层级	总经理、技术部经/副理、部务室课长、 纸品保处处长、纸品保处课长		

高松厚度单面涂布白卡 IVO
GC1 HI BULK (Allyking Pro)

指标 Technical Information	单位 Unit	公差 Margin	标准 Target								检验方法 Test Method
定量 Basis Weight	g/m ²	±3%	215	235	250	275	295	325	350	365	ISO 536 GB/T 451.2
	24"x36" 500 (lb)		132	144	154	169	181	200	215	224	
厚度 Thickness	µm	±3%	310	345	380	415	455	485	525	550	ISO 534 GB/T 451.3
	pt		12.2	13.6	15.0	16.3	17.9	19.1	20.7	21.7	
泰伯挺度(15°)CD Taber Stiffness	mN•m	目标值 target	4.12	5.22	6.62	8.76	11.7	13.3	16.5	18.7	ISO 2493 GB/T 22364
		最小值 min	3.50	4.44	5.63	7.45	9.95	11.3	14.0	15.9	
泰伯挺度(15°)MD Taber Stiffness	mN•m	目标值 target	7.66	9.67	12.0	15.3	21.3	23.0	28.0	30.9	
		最小值 min	6.51	8.22	10.2	13.0	18.1	19.6	24.0	26.3	
水分 Moisture	%	±1.0	7.0								ISO 287 GB/T 462
PPS 粗糙度-正面 PPS Roughness-top	µm	≤	1.50								ISO 8791-4 GB/T 22363
亮度-正面 Brightness D65/10 -top	%	±2.0	90.0								ISO 2470-2 GB/T 7974
光泽度 75°-正面 Gloss-top	%	≥	35								TAPPI 480 GB/T 8941
IGT 干拉毛-正面 IGT Picking-top	m/s	≥	1.20								ISO 3783 GB/T 22365
Cobb 值 60s -正面 Cobb 60s-top	g/m ²	≤	55.0								ISO 535 GB/T 1540
层间结合强度 Scott Plybonding	J/m ²	≥	130								TAPPI 569 GB/T 26203
偏斜度-平张 Squareness	mm	≤	2.0								GB/T 451.1
尺寸偏差-平张 Size Deviation	mm	≤	2.0								

测试条件：温度 (23±1) °C/ 湿度 (50±2) % (参考标准 GB/T10739 & ISO 187)
Test climate 23°C/50%RH (according to GB/T10739 & ISO 187)