



TEKNİK SPESİFİKASYON

ALFAPRINT®

[Kuşe Dupleks Karton (GD 2)]

GRAMAJ	KALINLIK	STIFFNESS		BEYAZLIK
		BOY	EN	
g/m ²	µm	mNm	mNm	% Elr
225	285	9.0	4.0	77
300	390	22.0	10.0	77
350	460	37.0	16.0	77
400	540	55.0	24.0	77
450	600	74.0	35.0	77

	Tolerans	Test Metodu
Gramaj	± %2	ISO 536
Kalınlık	± %5	DIN 53105
Stiffness	- %10	L&W(5°) DIN 53121
Beyazlık	- 1	ISO 2470
Şartlandırma : T: 23 ± 1 ° C ; RH: 50 ± 2 %		

* Tüm ölçümlerin %95'i toleransların içindedir.

Karton Yapısı Kullanılan Malzeme

Kuşe:	Air Knife & Blade Uygulamalarıyla İki Kat Kuşe
Üst Kat:	Geri Dönüştürülmüş Kağıt
Orta Kat:	Geri Dönüştürülmüş Kağıt
Alt Kat:	Geri Dönüştürülmüş Kağıt
Arka Yüz:	Kuşe Uygulaması

§ Yukarıda belirtilen spesifikasyonlar teknolojik değişiklikler doğrultusunda değiştirilebilir.