



TEKNİK SPESİFİKASYON

BETAPRINT

GRAMAJ	KALINLIK	STIFFNESS		BEYAZLIK
		BOY	EN	
g/m ²	µm	mNm	mNm	% Elr
225	300	10.0	4.6	70
280	380	20.0	8.3	70

	Tolerans	Test Metodu
Gramaj	± %2	ISO 536
Kalınlık	± %5	DIN 53105
Stiffness	- %10	L&W(5°) DIN 53121
Beyazlık	- 1	ISO 2470
Şartlandırma : T: 23 ± 1 ° C ; RH: 50 ± 2 %		

* Tüm ölçümlerin %95'i toleransların içindedir.

Karton Yapısı

Kullanılan Malzeme

Kuşe: Air Knife Uygulamasıyla Tek Kat Kuşe

Üst Kat: Geri Dönüştürülmüş Kağıt

Orta Kat: Geri Dönüştürülmüş Kağıt

Alt Kat: Geri Dönüştürülmüş Kağıt

§ Yukarıda belirtilen spesifikasyonlar teknolojik değişiklikler doğrultusunda değiştirilebilir.